

FICHE TECHNIQUE



BARDAGE EN DOUGLAS TRAITÉ

Les bardages offrent une solution pour assurer une protection efficace de vos façades et profitent de l'aspect chaleureux et écologique du bois.

ESSENCE	Douglas – <i>Pseudotsuga menziesii</i>
PROVENANCE	Massif Central
TRAITEMENT	Station certifiée CTBB+ Autoclave classe 3 (selon normes EN 335) Procédé Bethell vide et pression 12 bars
PRODUIT DE TRAITEMENT	Tanalith E 3474 certifié CTBP+
GARANTIE DE TRAITEMENT	10 ANS

Douglas traité par autoclave aspect vert ou aspect marron. Traitement classe 3 : résiste aux attaques des insectes et champignons. Densité de 540 kg/m³. Sa couleur d'origine est orangée. Grain moyen à grossier.

