

FICHE TECHNIQUE

SCIAGES

TRAITEMENT	Station certifiée CTBB+ Autoclave (selon normes EN 335) Procédé Bethell vide et pression 12 bars
PRODUIT DE TRAITEMENT	Celcure C65 certifié CTBP+ - Aspect Vert ou Marron
GARANTIE DE TRAITEMENT	10 ANS (*)

Désignations		Sections (en mm)	Longueurs courantes (en m)	Essences	Classes d'emploi
LAMBOURDES & CHEVRONS	Bruts	40/60	3m00	Pin	4
		45/70	2m50		
	Rabotés	45/70	3m00 & 4m20	Douglas (cl.3) Pin (cl.4)	4
		58/120	4m00		
		70/70	2m40		
		90/90	2m00 / 2m40 / 3m00		
		120/120	2m00		
	Aboutés	42/65 ou 42/70	3m90	Exotiques	4 (naturel)
		60/80	4m00	Pin	4
	Lamellé- collées / Contrecollés	120/120	4m20	Sapin	3
120/120		5m00	Pin	3 (Avec garantie de traitement) 4* (Sans garantie de traitement)	
140/140		5m00	Pin		
DIVERS	Bruts	27/40	2m50	Sapin	3
	Rabotés	35/85	1m90	Douglas	
		45/45	3m00 / 4m50		
PLANCHES	Brutes	20/150	3m00	Chêne	4 (naturel)
			2m50	Pin	4
		27/100	2m00 et 2m40 (cl.4) & 3m00 et 4m00 (cl.3)	Sapin (cl.3) Pin (cl.4)	3 ou 4
		27/150			
	27/200	2m40 (cl.4) & 3m00 et 4m00 (cl.3)			
	Rabotées	45/145	6m00	Pin	4
		27/145	3m00 à 4m20		
		21/120	3m00		
		20/117	4m00	Epicéa	3
22/115		4m50	Douglas		
POUTRES	Brutes	75/150	4m00 / 5m00	Sapin	3
	Rabotées	70/145	4m50	Pin	4
		70/195	4m00		
	Lamellé- collées	70/150	4m00		3 (Avec garantie de traitement) 4* (Sans garantie de traitement)
		80/200	5m00 / 6m00		

