

# FICHE TECHNIQUE

## SCIAGES

<b>TRAITEMENT</b>	Station certifiée CTBB+ Autoclave (selon normes EN 335) Procédé Bethell vide et pression 12 bars
<b>PRODUIT DE TRAITEMENT</b>	Tanalith E 3474 certifié CTBP+ - aspect vert ou marron
<b>GARANTIE DE TRAITEMENT</b>	10 ANS (*)

Désignations		Sections ( en mm )	Longueurs courantes ( en m )	Essences	Classes d'emploi
CHEVRONS	Bruts	40/60	3m00	Pin	4
		50/100			
	Rabotés	42/65 ou 42/70	-	Douglas (cl.3) Pin (cl.4)	4 (naturel)
		45/70	3m00 & 4m20		
		58/120	4m00		
		70/70	2m40		
		90/90	2m00 / 2m40 / 3m00		
		120/120	2m00		
		145/145	2m50		
	Aboutés	60/80	4m00	Pin	4
Contrecollés	120/120	4m20 à 5m10	Sapin	3	
	140/140	5m10	Douglas		
DIVERS	Bruts	15/toutes largeurs	-	Sapin	3
		27/40	-		
	Rabotés	35/85	1m90	Douglas	
		45/45	4m50		
PLANCHES	Brutes	20/200	3m00	Pin	4
		27/100	2m00 et 2m40 (cl.4) & 3m00 et 4m00 (cl.3)	Sapin (cl.3) Pin (cl.4)	3 ou 4
		27/150			
		27/200	2m40 (cl.4) & 3m00 et 4m00 (cl.3)		
	Rabotées	45/145	6m00	Pin	4
		27/145	-		
		21/120	3m00		
		21/95			
		22/115	4m50	Douglas	
	POUTRES	Brutes	75/150	3m00 / 4m00 / 5m00	Sapin
Rabotées		70/190	( Sur commande uniquement )	Pin	4
		70/145	4m50		
Lamellé-collées		80/200	3m00 / 4m00 / 5m00		* 4 (sans garantie de traitement) 3 (avec garantie de traitement)