

## FICHE TECHNIQUE

### LAMES EN PIN TRAITÉ DROIT LISSE

<b>ESSENCE</b>	Pin sylvestre – <i>Pinus sylvestris</i>
<b>TRAITEMENT</b>	Station certifiée CTBB+ Autoclave (selon normes EN 335) Procédé Bethell vide et pression 12 bars
<b>PRODUIT DE TRAITEMENT</b>	Celcure C65 certifié CTBP+
<b>GARANTIE DE TRAITEMENT</b>	10 ANS

Pin du Nord traité par autoclave aspect vert ou aspect marron.

Traitement classe 4 : résiste dans l'eau douce, dans le sol ainsi qu'aux attaques des insectes et champignons.

Densité : 530 kg/m<sup>3</sup>.

